

### PRODUKTNAVN

BERA™ Flus S4 pulver til sølvslaglodning

### VVS NR.

043247505

### OVERHOLDER FØLGENDE STANDARDER

EN 1045      FH 10

### SAMMENSÆTNING

Fremstillet med en blanding af kaliummetaborat, kaliumtetraborattetrahydrat og kaliumtetrafluorborat.

### FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

Aktivitetsinterval	550 - 850 °C
Form	Pulver
Farve	Hvid
Rester	Korroderende

### LEVERINGSPROGRAM

250 g bøtte

### PRODUKTEGENSKABER

BERA™ Flus S4 er et flusmiddel, der anvendes i forbindelse med slaglodning af sølv- og sølv/kobber/ fosforbaseret slaglod.

Kan f.eks. anvendes til lodning af kobber, og kobberlegeringer, stål, rustfri stål samt nikkel og nikkellegeringer.


BERA™ Flus S4 virker indenfor et stort temperaturinterval, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder. Renser metaloverfladen og fjerner oxideringer for at få loddemetallet til at flyde og give bedre lodninger.

### VEJLEDNING


1. Tilfør BERA™ Flus S4 pulver på en ren metalflade inden opvarmning, enten med en pensel eller ved at dyppe emnet i pulveret. Pulveret kan også oprøres i vand, så det danner en pasta for nemmere påføring.
2. Efter lodning fjernes rester af fluspulveret, enten med en børste eller ved at vaske emnet i varmt vand, for at undgå eventuel korrosion.



#### Boliden Bergsøe A/S

 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk